

LUB OINT 40

Высокоэффективная смазка для форм

Lub Oint 40 – смазка для форм, применяемая при производстве железобетонных изделий, монолитном домостроении, строительстве мостов, тоннелей и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Lub Oint 40 может использоваться для всех распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не впитывающей опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых опалубок.

Lub Oint 40 Наносится с помощью прокатки, кисти или распылением. Может наноситься на вертикальную или горизонтальную опалубку, нагреваемую до 60 °С.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки **Lub Oint 40** применяется в виде 10...80 %-ой водной эмульсии. Оптимальное применение – 40 % эмульсия. Для приготовления 100 грамм 40 %-ной эмульсии берется 40 грамм эмульсола **Lub Oint 40** и 60 грамм 0,4 %-го раствора кальцинированной соды или каустической соды. Добавление соды необходимо для облегчения процесса эмульгирования; без этого в некоторых случаях получение качественной эмульсии затруднительно. Концентрация раствора зависит от конкретного применения и условий окружающей среды, и определяется технологами заказчика в каждом отдельном случае опытным путем.

Также допускается применение смазки в неразбавленном виде.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Типичное значение
Внешний вид	Визуально	Жидкость от светло- до темно-коричневого цвета
Плотность при 20°С, кг/м ³	ASTM D 4052	860
Температура вспышки	°С	260
Вязкость при 20°С, (S05 – 20 об/мин)	мПа*сек	16...30
Кислотное число, не более	мг, КОН	14
Температура эксплуатации	°С	0...80

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не содержит растворители.
- Не обесцвечивает поверхность бетона.
- Экономичен в использовании.
- Не допускает прямой контакт опалубки с бетонной поверхностью, предотвращая повреждение поверхности бетона, благодаря чему продлевается время жизни опалубки.
- Не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозийных продуктов ОКТАМИХ. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.oktamix.ru или у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС»» вашем регионе.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35°С. Избегать глубокого замораживания продукта. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.

КОНТАКТЫ

По всем вопросам можно обращаться: Общество с ограниченной ответственностью «Завод смазочных материалов «ОКТАМИКС» ИНН: 7455025210, КПП 745501001, ОГРН 1167456062927, ОКПО 00080527 Юридический и почтовый адрес: 457415, Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Желтинский, ул. Степная, д. 1/5 Тел/факс: (3519) 54-07-08; факс авт. (3519) 22-95-36 Тел (3519) 39-77-57; 39-77-67 МТС: 8982356715 info@oktamix.ru www.oktamix.ru